

TEHNIČKI LIST

Sika® Injection-201 CE

Elastična PUR pena za injektiranje sa trajnim vodonepropusnim karakteristikama u pogledu zaptivanja

OPIS PROIZVODA

Sika® Injection-201 CE je veoma nisko viskozna elastična poliuretanska smola za injektiranje bez sadržaja rastvarača. U dodiru sa vodom formira ujednačenu zatvorenu, a samim tim i vodonepropusnu celularnu strukturu, koja je elastična i fleksibilna.

UPOTREBA

Sika® Injection-201 CE se može koristiti samo od strane obučenih pojedinaca.

- Sika® Injection-201 CE se koristi za trajnu hidroizolaciju sa određenom elastičnošću za apsorbovanje ogarničenog pomeranja u suvim, vlažnim ili vodom ispujenim pukotinama i spojevima u betonu, ciglama i prirodnom kamenu
- Sika® Injection-201 CE može da se koristi za injektiranje sistema Sika® Injectoflex (bez ponovnog injektiranja!)
- Za primenu kod pukotina ispunjenih vodom pod hidrostatičkim pritiskom, prvo se izvodi injektiranje sa Sika® Injection-101-RC

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Trajno elastična, može da apsorbuje ograničena pomeranja
- Ne skuplja se u nastupajućim suvim uslovima
- Zahvaljujući niskoj viskoznosti može da prodire u pukotine >0,2 mm širine
- Osušena pena Sika® Injection-201-CE je inertna i otporna na hemikalije
- Ne sadrži razređivače, nije opasna za životnu sredinu, može da se koristi u zonama očuvanja podzemnih voda
- Pri niskim temperaturama (< +10°C) Sika® Injection-201-CE može da se ubrza primenom Sika® Injection-AC20
- Može da se injektira kao jednokomponentan sistem (kada se ne koristi akcelerator)

ODOBRENJA / STANDARDI

- Nemački KTW sertifikat za vodu za piće
- Concrete injection for ductile filling of cracks, voids and interstices (D) according to EN 1504-5:2004, Declaration of Performance 35859175, certified by notified factory production control certification body 0761 and provided with the CE marking.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijačka osnova / baza	Dvokomponentna poliuretanska smola koja ne sadrži razređivače i reaguje sa vodom	
Pakovanje	Komponenta A	10 kg, 20 kg
	Komponenta B	10.6 kg, 21.2 kg
Boja	Komponenta A	bezbojna
	Komponenta B	braon
Rok trajanja	36 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se propisno skladišti u neoštećenom i neotvorenom originalnom pakovanju	

Uslovi skladištenja Na suvom mestu i na temperaturi između +5 °C i +35 °C. Zaštititi od vlage i direktnе sunčeve svetlosti.

Gustina	Komponenta A ~1.00 kg/l	Komponenta B ~1.07 kg/l	(ISO 2811)
Viskozitet	~100 mPa·s (smeša, +20 °C)		(ISO 3219)

TEHNIČKI PODACI

Tvrdoća po Shore A	~43 (7 dana)	(EN 868)
Modul elastičnosti pri savijanju	~2 MPa	(ISO 527-1)
Izduženje pri lomu	~35 %	(ISO 527)

INFORMACIJE O PRIMENI

Odnos mešanja Komponenta A:Komponenta B 1:1 zapreminski delovi
Raspored reakcija za Sika® Injection-201 CE
(ISO 9514)

Doziranje*	Temperatura materijala		
	+5 °C	+10 °C	+20 °C
0.0 %	~180 min	~180 min	~135 min
0.5 %	~60 min	~55 min	~38 min
1.0 %	~29 min	~32 min	~24 min
2.0 %	~16 min	~17 min	~13 min
3.0 %	~13 min	~14 min	~10 min
5.0 %	~9 min	~7 min	~5 min

*Dozaža Sika® Injection-AC20 in % po težini Sika® Injection-201 Komp. A

Ovi podaci su laboratorijski parametri, tako da su moguća su njihova odstupanja u zavisnosti od objekta i uslova na mestu ugradnje.

Temperatura vazduha +5°C min. / +35°C max.

Temperatura podlage +5°C min. / +35°C max.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

vreme reakcije.

PRIPREMA PODLOGE

Površine šupljina i pukotina moraju biti čiste, bez trošnih čestica, prašine, ulja i bilo kojih supstanci koje utiču na raskidanje veze. Prašinu obavezno oduvati kompresovanim vazduhom.

MEŠANJE

Komponentu A i B isprazniti u posudu za mešanje i polako i temeljno mešati najmanje 2 min (max. 250 o/min) dok se ne dobije homogena smeša, pri čemu se vodi računa o sigurnosnim merama. Pakovanja se dostavljaju u skladu sa zahtevanim zapreminskim odnosom mešanja komponenti 1 : 1. Posebne količine mogu da se izmene u odvojenim posudama. Nakon mešanja, materijal sipati u napojnu posudu pumpe, nakratko promešati i naneti u roku predviđenom za nanošenje. Nakon mešanja, materijal sipati u napojnu posudu pumpe, nakratko promešati i naneti u roku predviđenom za nanošenje.

Ukoliko je temperatura podlage i/ili okoline < +10°C, može da se doda Sika® Injection-AC20 da bi se ubrzalo

ČIŠĆENJE ALATA / OPREME

Odmah nakon upotrebe sav alat i opremu za nanošenje materijala očistiti sredstvom za čišćenje Sika®Colma Cleaner da bi se uklonili ostaci poliuretanske pene. Sika®Colma Cleaner ne ostavljati u pumpi za injektiranje. Očvrslji/osušeni materijal može se ukloniti samo mehaničkim putem.

NEDOSTACI / OGRANIČENJA

Primena materijala moguća samo od strane obučenih izvođača sa iskustvom.

U slučaju prodora vode koji ne može da se zaustavi primenom Sika® Injection-201 CE, tmože da se injektira PUR smola koja brzo formira penu, Sika® Injection-101 RC, dok se voda ne zaustavi.

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, korsnici trebaju da se upute na najnoviji Bezbednosni list (BL) koji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Tel: +381 22 2155 777
www.sika.rs

SikaInjection-201CE-sr-RS-(07-2019)-1-1.pdf

Tehnički list

Sika® Injection-201 CE
Jun 2020, Verzija 01.01
020707010020000001

