

ISKUSTVO I ZNANJE SA SVETSKIH GRADILIŠTA NA VAŠIM POLICAMA

BUILDING TRUST



Sikalastic® M 640 JEDNOKOMPONENTNA, POLIURETANSKA, TEČNA HIDROIZOLACIONA MEMBRANA



Primenjuju se naši najnoviji opšti uslovi prodaje.
Pre upotrebe proizvoda proučiti najnoviji tehnički list ili kontaktirati
Tehničku podršku kompanije Sika Srbija.

Sika Srbija doo

Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Telefon: +381 22 2155 777
www.sika.rs

BUILDING TRUST



Sikalastic® M 640

JEDNOKOMPONENTNA, POLIURETANSKA,
TEČNA HIDROIZOLACIONA MEMBRANA

UPOTREBA

Sikalastic® M 640 je jednokomponentna, tečna, niskoviskozna poliuretanska, elastična membrana za hidroizolaciju otvorenih prostora kao što su: **ravni krovovi, terase i balkoni**.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Ekonomična - obezbeđuje isplativo produženje životnog veka krovova
- Bešavna membrana
- Nanosi se hladnim postupkom - ne zahteva toplotu niti plamen
- Visoka elastičnost i fleksibilnost na temperaturama od -40°C do 90°C
- Paropropusna – omogućava podlozi da “diše”
- Odlična sposobnost premošćavanja pukotina
- U beloj boji smanjuje zagrevanje krova

POTROŠNJA

Sikalastic® M 640 se nanosi u 2 sloja sa orijentacionom potrošnjom od 0.8 kg/m² po sloju bez ojačanja.

BOJA

Bela, siva i terakota

PAKOVANJE

Metalne kante od 6.0 kg i 25.0 kg



NAČIN PRIMENE

Podlogu treba pripremiti, da bude čvrsta, suva (do 4% vlage), čista, bez nečistoća, ulja, korozije (za metalne podloge).

Pre aplikiranja Sikalastic® M 640, na pripremljenu podlogu neophodno je naneti odgovarajući prajmer.

Sikalastic® Metal Primer N (5 L - komp. A+B) koristiti za metalne i bitumenske podloge.

Sikalastic® Bonding Primer (5 L - komp. A+B) koristiti za površine kao što su beton, cementne podloge, opeka, gips, keramika.

Sikalastic®-1C Primer PU (1 L i 4L) koristiti za površine kao što su beton, cementne podloge, drvo, metal, Sikalastic® poliuretanske membrane. Pre apliciranja Sikalastic® M 640, prajmer mora biti potpuno očvrstnut i nelepljiv na dodir.

HIDROIZOLACIJA KROVA BEZ OJAČANJA

Sikalastic® M 640 se nanosi u dva sloja. Kada je prvi sloj dovoljno suv (da po njemu može da se gazi), naneti drugi sloj Sikalastic® M 640 u odgovarajućoj potrošnji. Hidroizolacioni premazi krova mogu zahtevati parcijalno ojačanje u zonama očekivanih pomeranja, kao što su spojevi, preklopi, detalji, pukotine i sl. Za parcijalno ojačanje se koristi Sika® Flexitape Heavy koji se utapa u prvi sloj.

OJAČANA HIDROIZOLACIJA KROVA

Sikalastic® M 640 se nanosi u kombinaciji sa Sika® Reemat Premium. Premazivanje bitumenskih membrana mora biti potpuno ojačano.

Radni koraci:

1. U prvi sloj Sikalastic® M 640 utopiti ojačanje Sika® Reemat Premium. Preklopi moraju biti najmanje 5 cm i dovoljno natopljeni da bi se dobro povezali.

2. Kada je prvi sloj dovoljno suv (da po njemu može da se gazi), naneti drugi sloj Sikalastic® M 640 u odgovarajućoj potrošnji.

Napomena:

Uvek započeti radove od detalja, pre nego što se pređe na hidroizolaciju horizontalnih površina.

