

TEHNIČKI LIST

Sika® PerFin-300

Tečni dodatak betonu

OPIS PROIZVODA

Sika® PerFin-300 je tečni dodatak betonu za smanjenje šupljina na površini betona.

UPOTREBA

Sika® PerFin-300 je sredstvo pogodno za proizvodnju visoko kvalitetnog:

- transportnog betona
- prefabrikovanog betona
- beton za povećane estetske zahteve "natur beton"

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Sika® PerFin-300 pri proizvodnji betona izbacuje vazdušne pore
- Zaptivne šupljine koje nastaju pri ugradnji na površini betona se eliminišu
- Dejstvo Sika® PerFin-300 ne zavisi od recepture betona, tipa oplate ili oplatnog ulja
- Sika® PerFin-300 ne sadrži hloride, niti druge materije koje pospešuju koroziju čelika. Zato može da se koristi za armirani i prednapregnuti beton

INFORMACIJE O PROIZVODU

| | |
|----------------------|---|
| Hemija osnova / baza | Modifikovani poliol |
| Pakovanje | pakovanja po 25 kg, 180 kg, kontejner na upit |
| Izgled / Boja | Tečnost žuto-braon boje |
| Rok trajanja | 12 meseci od datuma proizvodnje |
| Uslovi skladištenja | Skladištitи u neotvorenom originalnom pakovanju na temperaturi skladištenja između +5°C i + 30°C. Čuvati od direktnе sunčeve svetlosti i mraza. |
| Gustina | 1,0 kg/l |

TEHNIČKI PODACI

| | |
|-------------------------|--|
| Uputstvo za betoniranje | Upotrebom Sika® PerFin-300 proizvode se betoni najboljeg kvaliteta. Opšta pravila za dobru pripremu i obradu betona moraju da se poštuju i pri primeni Sika® PerFin-300. Da bi se obezbedila optimalna priprema i naknadna obrada betona, treba preduzeti neophodne mere u skladu sa važećim standardima i smernicama. |
|-------------------------|--|

INFORMACIJE O PRIMENI

| | |
|-----------------------|---|
| Potrošnja / doziranje | Preporučeno doziranje: 1 kg/m ³ |
| Kompatibilnost | Sika® PerFin-300 može da se kombinuje sa sledećim Sika proizvodima: |

- Sika ViscoCrete
- Sikament
- SikaRapid
- Sika Control-40
- Sika Retarder

Sa ovim proizvodima su preporučljive prethodne probe. Oko izrade proba poželjno je da konsultujete našu tehničku podršku.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

NAČIN PRIMENE / MEŠANJE

Sika® PerFin-300 se dodaje u vodu za pripremu ili se dodaje zajedno sa njom u mešalicu. Za optimalno smanjenje šupljina preporučujemo vreme mokrog mešanja od 90 sekundi uz optimalno mešanje.

NEDOSTACI / OGRANIČENJA

- Uvođenje vazdušnih pora u kombinaciji sa Sika PerFin-300 nije moguće.
- Zamrznuto sredstvo Sika PerFin-300 nakon postepenog odmrzavanja na sobnoj temperaturi i intenzivnog mešanja može ponovo da se koristi.

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

U slučaju kontakta sa kožom, isprati vodom i sapunom. U slučaju kontakta sa očima ili sluzokožom odmah isprati topлом, čistom vodom i odmah se obratiti lekaru.

Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, korsnici trebaju da se upute na najnoviji Bezbednosni list (BL) koji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikanim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Tel: +381 22 2155 777
www.sika.rs

SikaPerFin-300-sr-RS-(07-2019)-1-1.pdf

Tehnički list

Sika® PerFin-300
Jun 2020, Verzija 01.01
021404081000000006