

Sika® Ceram LatexGrout

Lateks, sintetički kaučuk za povećanje fleksibilnosti i prionljivosti cementnih masa za fugovanje

Opšte informacije

Opis proizvoda Sika® Ceram LatexGrout je vodena emulzija sintetičkih smola i specijalnih aditiva koja se koristi umesto vode za mešanje proizvoda iz proizvodnog programa Sika® Ceram (Sika® Ceram SmallGrout, Sika® Ceram MediumGrout, Sika® Ceram LargeGrout, Sika® Ceram CleanGrout) za primene u kojima se zahteva veća zaptivenost i otpornost, kao i manja poroznost i upijanje.

Polja primene

- Keramičke podne pločice izložene velikim pešačkim opterećenjima
- Keramičke obloge fiksirane na drvo
- Keramičke obloge postavljene na otvorenom ili u bazenima
- Podne obloge izložene čestom i temeljnom pranju, kao što su kupatila, tuš kabine u salama za fizičko, sportskim centrima itd.

Prednosti

- Povećava vezivanje pločica
- Povećava čvrstoću površine
- Povećava elastičnost
- Povećava mehaničku čvrstoću
- Spanjuje upijanje

Karakteristike

Rok upotrebe 12 meseci u originalnoj ambalaži, u suvoj sredini, zaštićeno od mraza i visokih temperatura.

Tehnički podaci

Izgled / boja Bela tečnost, emulzija

Pakovanje Boca od 1 kg (0,926 l) i kanta od 5 kg (4,63 l)

Gustina oko 1,08 kg/l

pH vrednost 7,5

Zapaljivost nije zapaljivo

Potrošnja po celoj vreći mase za fugovanje	proizvod sa kojim se meša	količina proizvoda Sika® Ceram LatexGrout
	Sika® Ceram CleanGrout	1,4 l po vreći od 5 kg
	Sika® Ceram SmallGrout	1,9 l po vreći od 5 kg
	Sika® Ceram MediumGrout	6,5 l po vreći od 25 kg
	Sika® Ceram MediumGrout	1,3 l po vreći od 5 kg
	Sika® Ceram LargeGrout	5,5 l po vreći od 25 kg

Construction



Uslovi primene

Uputstvo za upotrebu

Postupak mešanja

Za mešanje cementnih masa za fugovanje mora se koristiti Sika® Ceram LatexGrout umesto vode. Količina lateksa koji se dodaje masi zavisi od finoće praha. Vidi prethodnu tabelu. Smeša mora biti kremaste konzistencije tako da može lako da se nanosi pomoću gumene gleterice.

Odmah po završenom fugovanju, na pločici ne smeju ostati ostaci mase ili lateksa, zato što se veoma teško čiste i uklanjaju pošto se osuše. Kada se Sika® Ceram LatexGrout koristi umesto vode, isto ni na koji način ne utiče na boju mase za fugovanje.

Ne savetuje se da se fugovanje pločica pomoću Sika® Ceram LatexGrout vrši uz pločice fugovane masom mešanom sa vodom zato što će se, usled različitog stepena poroznosti dve fug mase, nakon njihovog sušenja videti razlike.

Upozorenja / ograničenja

Proizvod ne nanositi na materijale sa upijajućim površinama, kao što su pločice tipa *Cotto Toscano* i sl. U tom slučaju smešu spravljati samo sa vodom.

Proizvod ne upotrebljavati pri direktnom izlaganju suncu.

Proizvod ne upotrebljavati za zapunjavanje dilatacionih spojnica ili razmaka izloženim velikim pomeranjima. Za ove primene koristiti proizvode iz proizvodnog programa SikaFlex® ili Sikasil® A.

Bezbednosne mere

Mere predostrožnosti

Korisnici mogu naći informacije i savete o bezbednosnim propisima, primenama i skladištenju hemijskih proizvoda u najnovijem Bezbednosnom listu koji sadrži fizičke, toksikološke i ekološke informacije uz bezbednosne procedure.

Ekologija

Neupotrebljeni proizvod i prazno pakovanje ne bacati u okolinu. Za dodatne informacije videti najnoviji Bezbednosni list.

Pravna pouka

Informacije, a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima i u okviru roka trajanja. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu podesnosti za prodaju ili pogodnosti za specifičnu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Prava svojine trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine podležu našim tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem Tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev ili se istom može pristupiti na internet prezentaciji.



Sika d.o.o.
Autoput za Novi Sad 244 b-g
11273 Batajnica
Beograd
Srbija

Telefon: + 381 11 377 43 37
Fax: + 381 11 377 43 37
www.sika.com

