

# TEHNIČKI LIST

## Sika® Separol® W-320

Ekonomičan oplatol na vodenoj bazi

### OPIS PROIZVODA

Sika® Separol® W-320 je spremан за upotreбу, oplatol bez rastvarača, emulzija на bazi rafinisanog mineralnog ulja.

### UPOTREBA

Sika® Separol® W-320 može da se koristi na gradilištu ili u proizvodnji prefabrikata.

Specijalno je razvijen za sledeće primene:

- Glatke, neupijajuće oplate
- Upijajuće oplate
- Grejane oplate (do +70°C)

Sika® Separol® W-320 je takođe pogodan za:

- Oplate sa teksturom

### KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

Sika® Separol® W-320 ima sledeće karakteristike:

- Nizak viskozitet
  - Odličnu postojanost na vertikalnim površinama oplate
  - Moć razlivanja nakon nanošenja prskanjem
  - Suzbija pore
  - Nema zapaljiva isparenja
  - Ne formira smolu
  - Redukuje ostatke prašine na oplati
- Ovo obezbeđuje sledeće prednosti:
- Lako i precizno odvajanje oplate od očvrslog betona
  - Visok završni kvalitet površine
  - Ne redukuje kvalitet površine betona
  - Štiti oplatu od korozije i produžava vek trajanja

### ODOBRENJA / STANDARDI

Sika® Separol® W-320 je testiran u skladu sa Sika® internim procedurama.

### INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemiska osnova / baza	Rafinisana mineralna ulja, rastvorna u vodi.		
Pakovanje	Plastčni kanisteri:	20 litara	
	Burad:	200 litara	
	Kontejneri	1000 litara	
Izgled / Boja	Tečnost, mlečno bela		
Rok trajanja	6 meseci od datuma proizvodnje, ukoliko je propisno skladišten, neotovren u originalnoj i neoštećenoj ambalaži.		
Uslovi skladištenja	Zaštiti od smrzavanja, direktnih sunčevih zraka i mogućeg zagađenja. Načeta pakovanja na gradilištu dobro zatvoriti nakon upotrebe.		
Gustina	0.97 g/cm <sup>3</sup> (na +20°C).		

### INFORMACIJE O PRIMENI

<b>Potrošnja</b>	Sika® Separol® W-320 doprinosi efikasnosti, u zavisnosti od okolnosti primene i upotrebljene oplate ~ 140 m <sup>2</sup> /kg za neupijajuće oplate (npr. čelik ili plastika)
<b>Temperatura vazduha</b>	+5°C min. / +50°C max.

## UPUTSTVA ZA PRIMENU

### PRIMENA

Pre primene, Sika® Separol® W-320 treba dobro pomešati.  
Proizvod je spreman za upotrebu. Ne razređivati niti mešati s drugim materijalima!  
Oplata treba da bude čista i suva.  
Bilo kakve ostatke, stare naslage, treba ukloniti sa oplate.  
Sika® Separol® W-320 se nanosi u tankim, ujednačenim slojevima, formira fin beličast izgled i pokriva celu površinu (dodatna aplikacija može biti neophodna u slučaju visoko-upijajućih oplate).  
Preporučujemo upotrebu specijalnog raspršivača, sa radnim pritiskom od 3-6 bara i ravnom mlaznicom.  
Akumulaciju Sika® Separol® W-320 treba izbegavati. Svaki višak treba obrisati krpom ili sunđerom.  
Nakon nanošenja, period isparavanja od 20 minuta na +20°C treba ispoštovati.  
Pre betoniranja, prethodne probe su preporučene u cilju optimizacije svakog projekta.

### NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

### LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

## EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, korisnici trebaju da se upute na najnoviji Bezbednosni list (BL) koji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

### PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

#### Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1  
22310 Šimanovci  
Srbija  
Tel: +381 22 2155 777  
[www.sika.rs](http://www.sika.rs)

SikaSeparolW-320-sr-RS-(01-2018)-1-1.pdf

#### Tehnički list

Sika® Separol® W-320  
Jun 2020, Verzija 01.01  
021405021000000160