

TEHNIČKI LIST

Sika® SealTape BO

Samolepljiva hidroizolaciona zaptivna traka

OPIS PROIZVODA

Samolepljiva netkana traka presvučena butil gumom, visoke čvrstoće, sa zaštitnom folijom i preklopima za lako/jednostavno uklanjanje.

UPOTREBA

Samolepljiva traka za zaptivanje spojeva koja se postavlja u hidroizolacioni sloj kao njen sastavni deo za fleksibilnu zaštitu/hidroizolaciju dilatacionih spojeva/fuga. Primenjuje se u zatvorenim prostorima za srednja opterećenja vode koja nije pod pritiskom/voda bez pritiska (npr. u stambenim kupatilima).

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Samolepljiva
- Vodootporna
- Premošćavanje pukotina
- Jednostavna ugradnja
- Dobro prijanja na Sika® hidroizolacione proizvode

ODOBRENJA / STANDARDI

Sertifikovano u skladu sa DIN EN ISO 9001: 2015

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakovanje	Rolna od 20 m
Boja	Siva
Rok trajanja	12 meseci od datuma proizvodnje
Uslovi skladištenja	Proizvod se skladišti u hladnim i suvim uslovima, zaštićeno od sunčeve svetlosti, upotrebiti u roku od 12 meseci od prijema proizvoda.
Dužina	20 metara po rolni
Širina	100 mm
Debljina	0,77 mm (sa zaštitnom folijom)
Weight	820 g / m ² (sa zaštitnom folijom) 740 g / m ² (bez zaštitne folije)

TEHNIČKI PODACI

Specifični saveti	Zaštitna folija može se najbolje ukloniti na temperaturama koje ne prelaze 28°C.		
Prekidno izduženje	Fizička svojstva: (približno)	DIN	Vrednost
	Prekidno izduženje - uzdužno	DIN EN ISO 527-3	25 %
	Prekidno izduženje - poprečno	DIN EN ISO 527-3	32 %
Izduženje pri lomu	Uzdužno prekidno opterećenje	DIN EN ISO 527-3	13 N / 15 mm
	Poprečno prekidno opterećenje	DIN EN ISO 527-3	12 N / 15 mm
Otpornost na hemikalije	Otpornost na široki spektar hemijskih tečnosti/hemikalija.		
Termička otpornost	- 30°C min / + 60°C max		
Otpornost na prodor vode	> 0,2 bara		(DIN EN 1928, Verzija B)

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

DODATNE NAPOMENE/DOKUMENTACIJA

Tehnički podaci i uputstva za primenu zasnovani su na našem iskustvu i aktuelnim saznanjima. Međutim, odgovornost svakog korisnika je da izvrši probe na originalnim podlogama kako bi se proverila prikladnost naših proizvoda za predviđenu namenu, uzimajući u obzir sve parametre koji se odnose na primenu. Kontaktirajte nas ukoliko imate dodatnih pitanja.

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Korisnici mogu naći informacije i savete o bezbednosnim merama, bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda u najnovijem Bezbednosnom listu koji sadrži fizičke, toksikološke i druge ekološke podatke i bezbednosne procedure. Ne odlagati neupotrebljeni proizvod i praznu ambalažu u komunalni otpad ili prirodu. Pogledati najnoviji Bezbednosni list proizvoda za dodatne informacije.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

KVALITET PODLOGE

Podloge moraju biti čvrste, čiste, suve, bez slobodnih i trošnih delova i zagađivača kao što su prašina, prljavština, ulja, vosak za poliranje, masnoće, ostaci starih lepkova, cementno mleko ili kristalizacija. Glatke površine treba lagano izbrusiti, a prašinu ukloniti da bi se poboljšala prionljivost.

PRIMENA

Postaviti traku na uglove pre nanošenja prvog sloja Sika® hidroizolacionog proizvoda. Preklopi moraju biti ≥ 50 mm. Naneti prvi sloj Sika® hidroizolacionog proizvoda preko trake koristeći gletericu ili špahtlu. Kada prvi sloj Sika® hidroizolacionog proizvoda očvrsne, naneti drugi sloj Sika® hidroizolacionog proizvoda preko trake.

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Tel: +381 22 2155 777
www.sika.rs

Tehnički list

Sika® SealTape BO
Maj 2026, Verzija 01.01
02179020620000033

SikaSealTapeBO-sr-RS-(05-2026)-1-1.pdf

