

TEHNIČKI LIST

Sika® FastFix-133 TP

MALTER ZA POPUNJAVANJE SPOJNICA IZMEĐU PLOČA ZA POPLOČAVANJE, BETONSKIH BLOKOVA I KAMENIH PLOČA

OPIS PROIZVODA

Sika® FastFix-133 TP je jednokomponentni cementni malter za popunjavanje spojnica koji je spreman za upotrebu i koji sadrži cement, odabrane aggregate i aditive.

UPOTREBA

Malter za popunjavanje spojnica između ploča za popločavanje betonskih blokova i kamenih ploča na površinama sa i bez saobraćajnog opterećenja, uključujući:

- Trgove, parkinge, pešačke zone
- Staze
- Površine oko tramvajskih šina
- Bašte, pločnike, itd.

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Brzo vezivanje uz minimalnu mogućnost pojave prslina zahvaljujući kontrolisanoj ekspanziji
- Odlična athezija za ploče za popločavanje, betonske blokove, kaldrmu, ploče od prirodnog kamena
- Dobra otpornost na cikluse smrzavanje/odmrzavanje i soli za odmrzavanje
- Visoka čvrstoća pri pritisku i savijanju
- Dobra otpornost na udar i pucanje
- Dobra otpornost na ugljovodonična ulja

ODOBRENJA / STANDARDI

- SCETAUROUTE Report: Resistance to freeze / thaw according to NF P 18-425.
- SCETAUROUTE Report: Scaling test according to XP 18-420.

INFORMACIJE O PROIZVODU

| | |
|-------------------------|--|
| Hemijačka osnova / baza | Cement, odabrani agregati i specijalni aditivi |
| Pakovanje | Vreća od 25 kg |
| Izgled / Boja | Sivi ili bež prah |
| Rok trajanja | 12 meseci od datuma proizvodnje |
| Uslovi skladištenja | Čuvati u neoštećenom i neotvorenom originalnom pakovanju u suvim uslovima. |
| Gustina | Gustina svežeg maltera: ~ 2.00 kg/l |
| Granulacija | D _{max} : 1.6 mm |

TEHNIČKI PODACI

| Čvrstoća pri pritisku | +10 °C | +20 °C | +30 °C | (EN 196-1) | |
|---|---------|---------|--------|------------|------------|
| 24 sati | 6 MPa | 32 MPa | 40 MPa | | |
| 28 dana | 55 MPa | 70 MPa | 70 MPa | | |
| Uz dodatak 25 kg agregata granulacije 4/6 mm (~ 15 litara) po vreći Sika® FastFix-133 TP: | | | | | |
| | +20 °C | | | (EN 196-1) | |
| 24 sati | ~30 MPa | | | | |
| 28 dana | ~80 MPa | | | | |
| Čvrstoća na zatezanje pri savijanju | Vreme | +10 °C | +20 °C | +30 °C | (EN 196-1) |
| | 24 sati | 1.5 MPa | 6 MPa | 6 MPa | |
| | 28 dana | 8 MPa | 12 MPa | 12 MPa | |

INFORMACIJE O PRIMENI

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Odnos mešanja | ~3.75 litara vode na 25 kg praška | | |
| Potrošnja | od 1 vreće Sika® FastFix-133 TP dobija se oko 14 litara maltera | | |
| Temperatura vazduha | +5 °C min. / +35 °C max. | | |
| Temperatura podloge | +5 °C min. / +35 °C max. | | |
| *Pot life* (Vreme upotrebljivosti) | ~ 1 sat i 30 minuta na temperaturama između +5 °C i +35 °C | | |
| Vreme inicijalnog vezivanja | +5 °C ~16 sati | +20 °C ~8.5 sati | +30 °C ~6 sati |
| Vreme finalnog vezivanja | +5 °C ~19 sati | +20 °C ~10 sati | +30 °C ~6.5 sati |
| Nanet proizvod spremjan za upotrebu | Okvirno, otvaranje za saobraćaj moguće je na temperaturi od +20°C u roku od: ▪ 24 časa za pešački saobraćaj ▪ 48 sata za saobraćaj vozila | | |

UPUTSTVA ZA PRIMENU

KVALITET PODLOGE / PRETHODNI TRETMAN (PRIPREMA)

Podloga mora biti strukturno zdrava i očišćena od prljavštine, slabo prianjajućih i rasutih čestica, cementnog mleka, ulja, masti ili drugih nečistoća. Podloga mora prethodno dobro da se navlaži, pri čemu treba voditi računa da pre ugradnje maltera na površini ne bude stajaće vode. Posteljica mora da se napravi od krutog materijala koji može da izdrži saobraćajno opterećenje.

MEŠANJE

Sipati oko 3,75 l vode u čistu posudu. Postepeno dodavati Sika® FastFix-133 TP uz istovremeno polako mešanje kako ne bi došlo do formiranja grudvica. Mešati pri malom broju obrtaja (oko 300 o/min) dok se smeša potpuno ne homogenizuje, oko 3 minuta.

PRIMENA

- Popuniti spojnicu tako da se malter preliva iz nje.

- Ukloniti višak materijala pomoću gumenog šibera, očistiti ploče / pločnik mlazom vode sa niskim pritiskom, vodeći računa da se svež materijal ne istisne iz spojnice.
- Nakon potpunog očvršćavanja materijala u spojnicu, završiti proces čišćenja mlazom vode sa visokim pritiskom.
Napomena: Da bi se postigla završna obrada površine tako da deluje „starije“, na kraju 2. koraka, na površinu spojnica može se poprskati površinskim usporivačem kao što je Sika® Rugasol ili slično. Zatim se površina čisti mlazom vode pod visokim pritiskom, usled čega se takođe otvara površina, u periodu od 5 do 24 sati nakon nanošenja maltera.

Preporučuje se da se uvek prethodno izvedu probe na maloj površini zbog mnogih promenljivih parametara kao što su vremenski uslovi, proces čišćenja, hrapavost kamena itd.

TRETMAN NEGE

Sveže naneti malter zaštititi od isparavanja vode, kiše i mraza sve dok ne postigne finalnu čvrstoću.

ČIŠĆENJE ALATA / OPREME

Odmah nakon upotrebe sav alat i opremu za nanošenje materijala očistiti vodom. Očvrsli materijal može da se ukloni samo mehaničkim putem.

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, korisnici trebaju da se upute na najnoviji Bezbednosni list (BL) koji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene poružbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Tel: +381 22 2155 777
www.sika.rs

SikaFastFix-133TP-sr-RS-(03-2018)-1-1.pdf

Tehnički list

Sika® FastFix-133 TP
Jun 2020, Verzija 01.01
020201010030000006