

TEHNIČKI LIST

Sikafloor®-1590

Brzosušeći epoksidni prajmer slabog mirisa

OPIS PROIZVODA

Sikafloor®-1590 je dvokomponentni, brzosušeći prajmer na bazi epoksidne smole i glet sloj za primenu na podovima, slabog mirisa.

UPOTREBA

Sikafloor®-1590 se može koristiti samo od strane obučenih pojedinaca.

Sikafloor®-1590 se koristi kao:

- Prajmer za betonske podlove, cementne košuljice i epoksidni malter
- Prajmer za slabo do srednje upijajuće podlove
- Prajmer za Sika® epoksidne i poliuretanske podne sisteme

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Brzo sušenje
- Dobra adhezija
- Dobra penetracija
- Niske emisije VOC-a
- Slab miris

INFORMACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

- Doprinosi ispunjenju kredita za kvalitet unutrašnjeg okruženja (EQ): Materijali sa niskim emisijama prema LEED® v4.
- Doprinosi ispunjenju kredita za materijale i sirovine (MR): Objava i optimizacija građevinskih proizvoda - Sastojni materijala prema LEED® v4.
- Potvrda o belgijskoj regulativi, Eurofins
- Francuska regulativa o emisijama VOC-a u zatvorenom prostoru, klasa A+
- Klasifikacija emisije VOC-a: GEV Emicode EC1^{plus}
- Ekološka deklaracija proizvoda (EDP) u skladu sa EN 15804. EDP nezavisno verifikovan od Instituta für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ODOBRENJA / STANDARDI

- CE oznaka i Izjava o svojstvima u skladu sa standardom EN 13813:2002: Materijali za košuljice i podne košuljice — Materijal za košuljice — Svojstva i zahtevi — Materijal za košuljice od sintetičke smole
- CE oznaka i Izjava o svojstvima u skladu sa standardom EN 1504-2:2004: Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija — Sistemi za zaštitu betonskih površina — Premazi
- Ponašanje vezivanja prema DIN EN 13578, kiwa, Izveštaj br. P 13577a E

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijска основа / база	Epoki bez rastvaračа		
Pakovanje	Komponenta A	kante od 8.5 kg ili 25.5 kg	
	Komponenta B	kante od 1.5 kg ili 4.5 kg	
	Komponente A + B	10 kg ili 30 kg jedinica spremnih za mešanje	
Pogledati aktuelni cenovnik za dostupna različita pakovanja.			

Izgled / Boja	Komponenta A Komponenta B	braonkasto-providna tečnost providna tečnost
Rok trajanja	12 meseci od datuma proizvodnje	
Uсловi skladištenja	Proizvod se mora čuvati u originalnoj, neotvorenoj i neoštećenoj zatvorenoj ambalaži, na suvom i na temperaturama između +5 °C i +30 °C. Uvek pogledati informacije na pakovanju. Pogledati aktuelni Bezbednosni list zbog informacija o bezbednom rukovanju i skladištenju.	
Gustina	Komponenta A Komponenta B Pomešani proizvod	~1.49 kg/l ~1.00 kg/l ~1.39 kg/l
Sadržaj čvrste materije po težini	~100 %	
Sadržaj čvrste materije po zapremini	~100 %	

TEHNIČKI PODACI

Površinska zatezna čvrstoća / adhezija / > 1.5 N/mm² (lom betona) (EN 1542)
prionljivost

INFORMACIJE O PRIMENI

Odnos mešanja	Komponenta A : Komponenta B (po težini) 85 : 15		
	Sikafloor®-54 Booster Napomena: Dodajte između 2 % i 4 % Sikafloor®-54 Booster-a, u odnosu na težinu pomešane smole, u proizvod, kako biste smanjili vreme čekanja.		
Potrošnja	Tip primene Prajmer sloj	Proizvod 1–2 × Sikafloor®-1590 + max 4 % po težini Sikafloor®-54 Booster	Potrošnja 1–2 × 0.35–0.55 kg/m ²
	Glet sloj (gruba površina < 2 mm)	1 pbw Sikafloor®-1590 + 0.5 pbw kvarcnog peska (0.1–0.3 mm) + max 4 % po težini Sikafloor®-54 Booster	1.7 kg/m ² za mm debljine
Temperatura proizvoda	Maksimalno Minimalno	+23 °C +8 °C	
Temperatura vazduha	Maksimalno Minimalno	+30 °C +8 °C	
Relativna vlažnost vazduha	Maksimalno	80 % r.h.	
Tačka rose	Voditi računa o kondenzaciji. Temperatura podloge i nestvrđnutog poda mora biti najmanje 3°C iznad tačke rose da bi se smanjio rizik od kondenzacije ili cvetanja na završnom sloju. Niske temperature i velika vlažnost povećavaju mogućnost pojave cvetanja.		
Temperatura podloge	Maksimalno Minimalno	+23 °C +8 °C	

Sadržaj vlage u podlozi

Podloga	Način ispitivanja	Sadržaj vlage
Cementne podlove	CM metoda	≤ 4 %

Nema rasta vlage (ASTM D4263, polietilenska folija)

Privremena barijera protiv vlage

Napomena: Ako je sadržaj vlage u podlozi izmeren pomoću CM-metode > 4% po težini, naneti privremenu barijeru za vlagu koja sadrži u sebi Sikafloor® EpoCem®.

1. Obratiti se Sika Tehničkoj službi za više informacija.

Pot life (Vreme upotrebljivosti)

Temperatura	Bez Sikafloor®-54 Booster-a	Sa 2 % Sikafloor®-54 Booster-a	Sa 4 % Sikafloor®-54 Booster-a
+8 °C	~90 minuta	~75 minuta	~70 minuta
+10 °C	~90 minuta	~70 minuta	~55 minuta
+15 °C	~50 minuta	~40 minuta	~35 minuta
+23 °C	~30 minuta	~15 minuta	-

Vreme čekanja / Nanošenje sledećih slojeva

Pre premazivanja Proizvoda, sačekajte sledeće vreme sušenja:
BEZ DODATOG SIKAFLOR®-54 BOOSTER-A

Temperatura	Minimalno bez Sikafloor®-54 Booster-a	Maksimalno bez Sikafloor®-54 Booster-a
+8 °C	~8 sati	~3 dana
+10 °C	~6 sati	~3 dana
+15 °C	~5 sati	~48 sati
+23 °C	~3 sata	~24 sata

SA DODATIM 2 % SIKAFLOR®-54 BOOSTER-A

Temperatura	Minimalno sa 2 % Sikafloor®-54 Booster-a	Maksimalno sa 2 % Sikafloor®-54 Booster-a
+8 °C	~7 sati	~3 dana
+10 °C	~5 sati	~3 dana
+15 °C	~4 sata	~48 sati
+23 °C	~2 sata	~24 sata

SA DODATIM 4 % SIKAFLOR®-54 BOOSTER-A

Temperatura	Minimalno sa 4 % Sikafloor®-54 Booster-a	Maksimalno sa 4 % Sikafloor®-54 Booster-a
+8 °C	~6 sati	~3 dana
+10 °C	~4 sata	~3 dana
+15 °C	~3 sata	~48 sati

Napomena: Vremena su data približno i na njih će uticati promene vremenskih uslova, posebno temperature i relativne vlažnosti vazduha.

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

DODATNE NAPOMENE/DOKUMENTACIJA

Pogledajte sledeće izjave :

- Sika Metodologija ugradnje - Procena i priprema površina za podne sisteme
- Sika Metodologija ugradnje - Mešanje i primena Sikafloor® proizvoda

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, korsnici trebaju da se upute na najnoviji Bezbednosni list (BL) koji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

OPREMA

OPREMA ZA MEŠANJE

- Električni mikser sa duplim lopaticama (>700 W, 300 to 400 rpm)

OPREMA ZA NANOŠENJE

- Valjak

KVALITET PODLOGE

Cementne podlove moraju biti strukturalno ispravne i sa dovoljnom kompresivnom snagom (minimum 25 N/mm²) i sa minimalnom zateznom čvrstoćom 1,5 N/mm².

Podlove moraju biti čiste, suve i bez svih zagađivača kao što su prljavština, ulje, masnoće, premazi, cementno mleko, tretmani za podlove i slobodni trošni materijali.

PRIPREMA PODLOGE

MEHANIČKA PRIPREMA PODLOGE

VAŽNO

Nepravilnosti na površini zbog šupljina u podlozi

Šupljine i rupe u podlozi oslabiće površinu i oštećiće pokrivni Proizvod ako se ne saniraju tokom postupka pripreme.

- Potpuno izložiti rupe i šupljine tokom pripreme površine da bi se utvrdilo šta je potrebno sanirati.
- 1. Ukloniti slabe cementne podlove.
- 2. Pripromiti cementne podlove mehaničkim putem koristeći opremu za peskarenje i brušenje da bi se uklonilo cementno mleko.
- 3. Pre nanošenja tankog sloja smole, ukloniti izdignite delove brušenjem.
- 4. Koristiti industrijsku opremu za usisavanje da bi se uklonila prašina, rasuti i trošni materijali sa površine na koju se nanosi materijal, a pre nanošenja proizvoda.
- 5. Koristiti proizvode iz asortimana proizvoda Sikafloor®, Sikadur® i Sikagard® da bi se izravnala površina ili popunile pukotine, rupe i šupljine.

Za dodatne informacije o proizvodima za izravnjavanje i saniranje nepravilnosti/defekta obratite se Sika® Tehničkoj službi.

PRIPREMA NECEMENTNIH PODLOGA

Za informacije o pripremi necementnih podloga, obratite se Sika® Tehničkoj službi.

TRETIRANJE SPOJEVA I PUKOTINA

Građevinski spojevi i postojeće statične površinske pukotine u podlozi zahtevaju prethodnu obradu pre kompletног nanošenja sloja proizvoda. Koristiti Sikadur® ili Sikafloor® smole.

MEŠANJE

VAŽNO

Veće količine Sikafloor®-54 Booster-a pri višim ambijentalnim temperaturama

Ako se doda više od 2 % Sikafloor®-54 Booster-a pri ambijentalnim temperaturama višim od +15 °C, eksotermna reakcija će se povećati i proizvod će početi da peni vrlo brzo.

VAŽNO

Pojava pene usled eksotermne reakcije

Nakon isteka vremena upotrebljivosti, eksotermna reakcija proizvoda dovodi do nastanka pene.

- Na kraju vremena upotrebljivosti proizvoda, potpuno napunite posudu kvarcnim peskom kako biste zaustavili eksotermnu reakciju.

Napomena: Da biste povećali viskoznost proizvoda, možete dodati Sika® Extender T.

1. Mešati Komponentu A (smolu) oko 30 sekundi.
2. Dodajte Komponentu B (učvršćivač) u Komponentu A.
3. Mešajte kontinuirano 3 minuta, dok se ne postigne ujednačena mešavina.
4. Ako je potrebno, postepeno dodajte potrebnu količinu Sikafloor®-54 Booster-a.
5. Ako su dodati dodatni materijali, mešajte još 2 minuta dok se ne postigne ujednačena mešavina.
6. Da biste obezbedili temeljno mešanje, sipajte materijal u drugu posudu i ponovo mešajte kako biste dobili glatkú i ujednačenu mešavinu.
7. Tokom završne faze mešanja sastružite dno i bočne stranice posude ravnom gletericom barem jedanput kako bi se osiguralo potpuno mešanje.

PRIMENA

VAŽNO

Ne nanositi materijal na podlogu sa rastućom vlagom

Ne nanositi na podlove sa rastućom vlagom.

VAŽNO

Zaštita od vlage

Nakon nanošenja, zaštite proizvod od vlage, kondenzacije i direktnog kontakta sa vodom najmanje 24 sata.

VAŽNO

Grejna tela na fosilna goriva kao što su plin, nafta ili parafin proizvode velike količine ugljen dioksida i vodene pare, što može negativno uticati na završnu obradu.

1. Za privremeno grejanje korisiti samo sisteme za grejanje toplim vazduhom na električni pogon. Ne koristiti plin, ulje, parafin niti grejna tela na druga fosilna goriva.

VAŽNO

Rupice ("riblje oči") nastale primenom pri rastućoj temperaturi

Ako se proizvod nanosi na porozne podlove pri rastućoj temperaturi, mogu se formirati rupice usled podizanja vazduha.

1. Nanosite Proizvod pri opadajućim temperaturama.

VAŽNO

Zatvaranje rupica

Ako su prisutne rupice nakon što se proizvod stvrdne, može doći do stvaranja mehurića u narednom sloju.

Zatvorite sve rupice koristeći sledeće korake:

1. Lagano izbrusite stvrdnutu površinu.
2. Nanesite glet sloj koji se sastoji od proizvoda pomešanog sa ~3 % Sika® Extender T.

PRIPREMA STANDARDNOG PRAJMERA

1. Sipajte izmešani proizvod na površinu. Napomena: Potrošnja je navedena u Informacijama o primeni.
2. Ravnomerno nanesite proizvod preko površine pomoću valjka ili gumenog šibera.
3. Valjkom predite površinu u dva pravca pod pravim uglom. Napomena: Održavajte "mokru ivicu" tokom nanošenja za bezšavnu završnicu.
4. Ako je potrebno posipanje, sačekajte između 15 i 30 minuta, a zatim pospite površinu kvarcnim peskom. Najpre pospite u manjoj količini, a zatim obilno.
5. VAZNO Potvrdite da je vreme čekanja ili premazivanja postignuto pre nego što nanesete sledeće proizvode. (Pogledajte "Vreme čekanja / Nanošenje sledećih slojeva" u informacijama o primeni). Kada se proizvod dovoljno stvrdne, uklonite sav labav pesak industrijskim usisivačem.

ČIŠĆENJE ALATA / OPREME

Odmah nakon upotrebe sav alat i opremu za nanošenje materijala očistiti sredstvom Thinner C. Očvrsli i/ili osušeni materijal uklanja se isključivo mehanički.

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Tel: +381 22 2155 777
www.sika.rs

Sikafloor-1590-sr-RS-(01-2025)-6-1.pdf

Tehnički list

Sikafloor®-1590

Januar 2025, Verzija 06.01
020811020010000126