

TEHNIČKI LIST

Sika® Separol® W-220

SREDSTVO ZA ODVAJANJE OPLATE NA VODENOJ BAZI

OPIS PROIZVODA

Sika® Separol® W-220 je sredstvo za odvajanje betonske oplate, bez rastvarača, spremno za upotrebu. Emulzija na bazi sintetičkih ulja.

UPOTREBA

Sika® Separol® W-220 može da se koristi na gradilištima i u proizvodnji gotovih betonskih elemenata.

Posebno je razvijen za upotrebu na:

- Glatkoj i neupijajućoj oplati
- Upijajućoj oplati
- Zagrejanom kalupu (do +70 °C)
- Sika® Separol® W-220 je takođe pogodan za:
- Oplatu sa teksturom

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

Sika® Separol® W-220 ima sledeće karakteristike:

- Niska viskoznost
- Izvrsna prionljivost na vertikalne površine oplate
- Samoizravnjavanje nakon prskanja
- Jače suzbijanje pora
- Bez zapaljive pare
- Nema stvaranja smole
- Smanjeni „prljavi“ tragovi na oplati
- Bezopasan za rukovanje

Omogućava sledeće prednosti:

- Jednostavno i precizno odvajanje oplate od očvrsllog betona
- Visok kvalitet završne površine
- Ne umanjuje kvalitet površine betona
- Štiti oplatu od korozije čelika i ranog starenja

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijska osnova / baza	Sintetička ulja, mešano u vodi
Pakovanje	kanta 5 l, kanta 19,5 kg i kontejner 975 kg
Rok trajanja	6 meseci od datuma proizvodnje ako se skladišti u originalnom pakovanju i neoštećenoj i neotvorenoj ambalaži
Uslovi skladištenja	Zaštititi od smrzavanja, direktne sunčeve svetlosti i zagađenja. Jednom otvorena posuda treba da bude dobro zatvorena tokom daljeg skladištenja
Izgled / Boja	Tečnost mlečno bele boje
Gustina	0,975 g/cm ³ (na +20°C)

INFORMACIJE O PRIMENI

Potrošnja	Potrošnja Sika® Separol® W-220 zavisi od zahteva primene i oplate koja se koristi do ~ 140 m ² /kg za neupijajuću oplatu (npr. čelik ili plastika)
Temperatura vazduha	+5°C min. / +50°C max

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, kornjaci trebaju da se upute na najnoviji Bezbedonosni list (BL) koji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

PRIMENA

- Pre primene, Sika® Separol® W-220 treba dobro promešati. Sika® Separol® W-220 isporučuje se spreman za upotrebu. Ne razređivati ili mešati sa drugim materijalima.
- Oplata mora biti suva i čista. Ukloniti sve ostatke rđe i betona pre primene.
- Sika® Separol® W-220 nanosi se u tankom, finom sloju, belog tačkastog izgleda, preko cele površine (dodatni sloj može biti potreban u slučaju izuzetno upijajuće oplate).
- Preporučujemo korišćenje specijalnog pištolja za prskanje sa pritiskom nanošenja 3-6 bara i ravnom mlaznicom za prskanje (01 F 110 odnosno 652.307 ili 652.245).
- Preporučujemo da se izbegava previše nanošenja proizvoda Sika® Separol® W-220. Sav višak potrebno je obrisati krpom ili sunđerom.
- Nakon primene omogućiti vreme da materijal ispari u trajanju od 20 minuta na temperaturi od +20 °C.
- Pre betoniranja preporučujemo izvođenje proba radi optimiziranja procedure za svaki projekat.

Sika Srbija d.o.o.
Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Tel: +381 22 2155 777
www.sika.rs

Tehnički list
Sika® Separol® W-220
Decembar 2022, Verzija 01.01
021405021000000162

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

SikaSeparolW-220-sr-RS-(12-2022)-1-1.pdf