

TEHNIČKI LIST

Sikafloor®-381 ECF

2-komponentna epoksidna, elektrostatički provodljiva podna obloga otporna na hemikalije

OPIS PROIZVODA

Sikafloor®-381 ECF je dvokomponentna, elektrostatički provodljiva, samorazlivna, obojena epoksidna smola, izuzetno otporna na hemikalije. „Ukupni čvrsti epoksidni sastav prema metodi ispitivanja Deutsche Bauchemie e.V. (Nemačka asocijacija za građevinske proizvode i hemikalije)“.

UPOTREBA

Sikafloor®-381 ECF se može koristiti samo od strane obučenih pojedinaca.

Sikafloor®-381 ECF mogu da koriste isključivo iskusni profesionalci.

Proizvod se koristi kao:

- Glatka elektrostatički provodljiva podna obloga
 - Elektrostatički provodljiva podna obloga sa posipom
- Proizvod se koristi u sledećim oblastima:
- Automobilska industrija (postrojenja)
 - Nasipi
 - Skladišni prostori
 - Skladišta
 - Hangari za avione
 - Prostorije za punjenje baterija
 - Područja sa visokim rizikom od eksplozije

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Visoka otpornost na hemikalije
- Visoka mehanička otpornost
- Ne propušta tečnosti
- Otporno na habanje/abraziju
- Elektrostatički provodljivo
- Opcioni površinski profili otporni na klizanje ili glatki profili

INFORMACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

- Doprinosi ispunjenju kredita za materijale i sirovine (MR): Objava i optimizacija građevinskih proizvoda - Deklaracije o ekološkom proizvodu prema LEED® v4.
- Ekološka deklaracija proizvoda (EDP) u skladu sa EN 15804. EDP nezavisno verifikovan od Instituta für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ODOBRENJA / STANDARDI

- CE oznaka i Izjava o svojstvima u skladu sa standardom EN 1504-2:2004 Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija — Sistemi za zaštitu površine betona — Premazi
- CE oznaka i Izjava o svojstvima u skladu sa standardom EN 13813:2002 Materijali za košuljice i podne košuljice — Materijal za košuljice — Svojstva i zahtevi — Materijal za košuljice od sintetičke smole
- U skladu sa zahtevima standarda DIN IEC 61340-4-1 (Interno ispitivanje)
- Ispitivanje otpornosti na vatru EN 13501-1:2012-01, Sikafloor®-381 ECF, MPA, Izveštaj br. 2013-B-1412
- Emisija čestica ISO 14644-1, Sikafloor®-381 ECF, CSM Fraunhofer, Izveštaj o ispitivanju br. SI 1709-952
- Ispuštanje gasova VOC ISO 14644-8, Sikafloor®-381 ECF, CSM Fraunhofer, Izveštaj o ispitivanju br. SI 1709-952
- Otpornost na varnice UFGS-09 97 23, Sikafloor®-381 ECF, kiwa, Izverštaj o ispitivanju br. P 8625-E

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijačka osnova / baza	Epoksidna smola							
Pakovanje	Posuda Komponenta A	posude od 21.25 kg						
	Posuda Komponenta B	posude od 3.75 kg						
	Posuda Komponenta A+B	posude od 25 kg						
Pakovanje u rasutom stanju:								
	Posuda Komponenta A	Burad od 250 kg						
	Posuda Komponenta B	Burad od 190 kg						
Pogledati aktuelni cenovnik za dostupna različita pakovanja								
Rok trajanja	24 meseci od datuma proizvodnje							
Uslovi skladištenja	Proizvod se skladišti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju u suvim uslovima na temperaturama između +5 °C i +30 °C. Uvek pogledati informacije na pakovanju. Pogledati aktuelni Bezbednosni list zbog informacija o bezbednom rukovanju i skladištenju.							
Izgled / Boja	VAŽNA NAPOMENA Obezbediti dosledno podudaranje boja Za dosledno podudaranje boja, povedući računa da se proizvod na svakoj površini koristi iz istih kontrolnih serija. <table border="1"><tr><td>Komponenta A</td><td>obojena tečnost</td></tr><tr><td>Komponenta B</td><td>prozirna tečnost</td></tr></table> Dostupno u širokoj paleti boja. Obratiti se službi za Korisničku podršku za više informacija o dostupnosti boja. Tačno podudaranje boja Napomena: Zbog prirode ugljeničnih vlakna koji obezbeđuju provodljivost, nije moguće postići tačno podudaranje boja. Sa veoma svetlim bojama (kao što su žuta i narandžasta), ovaj efekat se povećava. Napomena: Kad je proizvod izložen direktnoj sunčevoj svetlosti može doći do diskoloracije i varijacija u boji. To neće imati uticaj na funkcionalnost i karakteristike proizvoda.				Komponenta A	obojena tečnost	Komponenta B	prozirna tečnost
Komponenta A	obojena tečnost							
Komponenta B	prozirna tečnost							
Gustina	Smola	Gustina na +23°C	(EN ISO 2811-1)					
	Komponenta A	1.77 kg/L						
	Komponenta B	1.04 kg/L						
	Mešana smola bez punjenja	1.60 kg/L						
Sadržaj čvrste materije po težini	100 %							
Sadržaj čvrste materije po zapremini	100 %							
TEHNIČKI PODACI								
Tvrdoća po Shore D	Očvrslo 7 dana na +23 °C ~82		(DIN 53505)					
Otpornost na habanje	~40 mg, smola punjena 1 : 0.3 sa F34 peskom (CS10 /1000 g /1000 ciklusa) (nakon 8 dana na +23°C)		(DIN 53109)					
Čvrstoća pri pritisku	Očvrslo 14 dana +23°C ~80 MPa (punjeno 1:0.3 sa F34 peskom)		(EN 196-1)					
Čvrstoća na zatezanje pri savijanju	Očvrslo 14 dana +23°C ~55 MPa (punjeno 1:0.3 sa F34 peskom)		(EN 196-1)					

Elektrostatičko ponašanje	Otpornost uzemljenja $R_g < 10^9 \Omega$	(IEC 61340-4-1)
	Tipična prosečna otpornost uzemljenja $R_g < 10^6 \Omega$	(EN 1081)
Ovaj proizvod ispunjava zahteve ATEX 153. Očitavanja mogu da variraju zavisno od uslova okoline (tj. temperature, vlažnosti vazduha) i opreme za merenje.		
Radna temperatura		
	VAŽNA NAPOMENA: Vlaga i vlažna toplota Sikafloor® sistemi posipa minimalne debljine od ~3–4 mm, koji se koriste za ovaj proizvod, mogu izdržati kratkoročnu vlagu ili vlažnu toplotu do +80°C ako je izloženost privremena (manje od 1 sata). Dok je proizvod izložen temperaturama do +80 °C, istovremeno mehaničko i hemijsko opterećenje može dovesti do oštećenja proizvoda. ▪ Nemojte izlagati proizvod hemijskom ili mehaničkom opterećenju na povišenim temperaturama	
	Izloženost	Suva toplota
	Stalna	+50 °C
	Kratkoročna maksimalno 7 dana	+80 °C
	Kratkoročna maksimalno 12 sati	+100 °C
Otpornost na hemikalije	Laboratorijski definisana otpornost na mnoge pojedinačne hemikalije. Pre nanošenja materijala treba se obratiti Sika Tehničkoj službi za dobijanje specifičnih informacija.	

INFORMACIJE O SISTEMU

Sistemi	Pogledati Tehnički list sistema: Sikafloor® Multidur ES-31 ECF	Glatka epoksidna podna obloga, otporna na hemikalije, provodljiva epoksidna podna oblog
	Sikafloor® Multidur ET-31 ECF/V	Teksturisani, elektrostatički provodljiv epoksidni premaz za vertikalne površine, otporan na hemikalije
	Sikafloor® Multidur EB-31 ECF	Jednobojna, provodljiva epoksidna podna obloga sa posipom i izuzetnom otpornošću na hemikalije i klizanje

INFORMACIJE O PRIMENI

Odnos mešanja	Komponenta A : Komponenta B (po težini)	85 : 15 (po težini)
Potrošnja	Sistem premazivanja	Proizvod
	Habajući sloj za horizontalne površine (Debljina filma 1.5 mm)	Sikafloor®-381 ECF punjen kvarcnim peskom F34 (0.1 - 0.3 mm)
	Habajući sloj za vertikalne površine (Debljina filma 1.5 mm)	Sikafloor®-381 ECF + 2.5 - 4 wt.-% Extender T
	Sistemi posipa otporni na klizanje (Debljina filma ~ 2.5 mm)	Sikafloor®-381 ECF, dobro posuti sa silicijum karbidom 0.5- 1.0 mm
		1.6 kg/m ² vezivo bez punjenja silicijum karbidom 0.5 - 1.0 mm (5 - 6 kg/m ²)

Habajući sloj za horizontalne površine: odnos punjenja zavisi od

temperature podloge.

Temperatura	Komp. A+B : Ispuna (po težini)	Potrošnja (kg/m ² za 1.5 mm)
+10 °C to +15 °C	1 : 0	2.5 kg samo vezivo
+15 °C to +20 °C	1 : 0.1	2.3 kg vezivo + 0.2 kg kvarcni pesak
+20 °C to +30 °C	1 : 0.2	2.1 kg vezivo + 0.4 kg kvarcni pesak

Napomena: Ove vrednosti su teoretske i ne uključuju nikakav dodatni materijal u zavisnosti od poroznosti i profila podloge, razlike u visini ili gubitku/rasipanju materijala i sl. Treba naneti proizvod na probnu površinu kako bi se izračunala tačna potrošnja za specifične uslove podloge i predloženu primenu.

Prekomerna debljina sloja

Napomena: Nanošenje proizvoda preko navedene debljine dovodi do smanjenje provodljivosti.

Temperatura proizvoda	Maksimalno Minimalno	+30 °C +10 °C																
Temperatura vazduha	Maksimalno Minimalno	+30 °C +10 °C																
Relativna vlažnost vazduha	80 % r.h. max																	
Tačka rose	Paziti na kondenzaciju. Podloga i neočvrslji naneti materijal moraju biti temperature koja je najmanje +3 °C iznad tačke rose kako bi se smanjio rizik od kondenzacije i cvetanja na površini nanetog proizvoda. Niske temeparture i visoka vlažnost vazduha povećavaju verovatnoću da će doći do cvetanja.																	
Temperatura podloge	Maksimalno Minimalno	+30 °C +10 °C																
Sadržaj vlage u podlozi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Podloga</th> <th>Metoda ispitivanja</th> <th>Sadržaj vlage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cementne podloge</td> <td>Sika® Tramex merenje vlage</td> <td>≤ 4%</td> </tr> <tr> <td>Cementne podloge</td> <td>Metoda sa kalcijum karbidom (CM-metoda)</td> <td>≤ 4%</td> </tr> </tbody> </table>	Podloga	Metoda ispitivanja	Sadržaj vlage	Cementne podloge	Sika® Tramex merenje vlage	≤ 4%	Cementne podloge	Metoda sa kalcijum karbidom (CM-metoda)	≤ 4%								
Podloga	Metoda ispitivanja	Sadržaj vlage																
Cementne podloge	Sika® Tramex merenje vlage	≤ 4%																
Cementne podloge	Metoda sa kalcijum karbidom (CM-metoda)	≤ 4%																
Pot life (Vreme upotrebljivosti)	Bez rastuće vlage (ASTM D4263, polietilenska folija)																	
Vreme sazrevanja / sušenja	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura podloge</th> <th>Maksimalno</th> <th>Minimalno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td> <td>~3 dana</td> <td>~48 sati</td> </tr> <tr> <td>+20 °C</td> <td>~2 dana</td> <td>~24 sata</td> </tr> <tr> <td>+30 °C</td> <td>~1 dan</td> <td>~12 sati</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatura podloge	Maksimalno	Minimalno	+10 °C	~3 dana	~48 sati	+20 °C	~2 dana	~24 sata	+30 °C	~1 dan	~12 sati					
Temperatura podloge	Maksimalno	Minimalno																
+10 °C	~3 dana	~48 sati																
+20 °C	~2 dana	~24 sata																
+30 °C	~1 dan	~12 sati																
Nanet proizvod spremjan za upotrebu	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura</th> <th>Pešački saobraćaj</th> <th>Laki saobraćaj</th> <th>Potpuno očvršlo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td> <td>~24 sata</td> <td>~3 dana</td> <td>~10 dana</td> </tr> <tr> <td>+20 °C</td> <td>~18 sati</td> <td>~2 dana</td> <td>~7 dana</td> </tr> <tr> <td>+30 °C</td> <td>~12 sati</td> <td>~1 dan</td> <td>~5 dana</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatura	Pešački saobraćaj	Laki saobraćaj	Potpuno očvršlo	+10 °C	~24 sata	~3 dana	~10 dana	+20 °C	~18 sati	~2 dana	~7 dana	+30 °C	~12 sati	~1 dan	~5 dana	
Temperatura	Pešački saobraćaj	Laki saobraćaj	Potpuno očvršlo															
+10 °C	~24 sata	~3 dana	~10 dana															
+20 °C	~18 sati	~2 dana	~7 dana															
+30 °C	~12 sati	~1 dan	~5 dana															

Napomena: Vremena su približna i na njih mogu uticati promenljivi vremenski uslovi, posebno temperatura i relativna vlažnost vazduha.

Napomena: Vremena su približna i na njih mogu uticati promenljivi vremenski uslovi, posebno temperatura i relativna vlažnost vazduha

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

DODATNE

NAPOMENE/DOKUMENTACIJA

- Sika® Metodologija izvođenja radova: Procena i priprema površina za podne sisteme
- Sika® Metodologija izvođenja radova: Mešanje materijala i nanošenje podnih sistema

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Korisnici mogu naći informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda u najnovijem Bezbednosnom listu koji sadrži fizičke, ekološke, toksikološke i druge podatke o bezbednosti.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

OPREMA

MEŠANJE MATERIJALA

- Električni mikser sa jednom lopaticom (300-400 obrata u minuti)
- Električni mikser sa duplim lopaticama (> 700 W, 300-400 obrata u minuti)
- Strugač
- Čiste kante za mešanje

PRIMENA

- Kolica za prenos materijala
- Strugač za velike površine br. 656, zupčaste oštice br. 25 (www.polyplan.com)
- Igličasti valjak

KVALITET PODLOGE

VAŽNA NAPOMENA

Nepравилна обрада пукотина

Netačna procena i nepravilna obrada pukotina može dovesti do smanjenog trajanja i reflektujućih pukotina.
OBRADA SPOJEVA I PUKOTINA

Građevinski spojevi i postojeće statične površinske pukotine u podlozi zahtevaju prethodnu obradu pre kompletног nanošenja sloja proizvoda. Koristiti Sikadur® ili Sikafloor® smole.

KVALITET PODLOGE

Cementne podlove (beton / košuljice) moraju biti struktorno čvrste i sa dovoljno čvrstoće na pritisak (minimalno 25 N/mm²) i sa minimlano zateznom čvrstoćom od 1.5 N/mm². Podloga mora biti čista, suva, bez svih zagađivača kao što su prljavština, ulje, masnoće, premazi, cementno mleko, sredstva za obradu površine i rasuti, trošni materijali.

PRIPREMA PODLOGE

MEHANIČKA PRIPREMA PODLOGE

VAŽNA NAPOMENA

Otkrivanje rupa i praznina

Kada se površina priprema mehaničkim putem, voditi računa da se rupe i praznine u potpunosti otkriju.

1. Ukloniti slabe cementne podlove.
2. Pripremiti cementne podlove mehaničkim putem koristeći abrazivnu opremu za čišćenje, brušenje i grebanje kako bi se uklonilo cementno mleko.
3. Pre nanošenja sloja smole, ukloniti visoke izbočine brušenjem.
4. Koristiti industrijsku opremu za usisavanje kako bi uklonili svu prljavštinu, slabe i trošne materijale sa površine za nanošenje materijala pre same primene proizvoda.
5. Koristiti proizvode iz assortmana Sikafloor®, Sikadur®, Sikagard® da bi izravnali površinu ili ispunili pukotine, rupe i šupljine.

Nivelisanje podlove za provodne podove

Napomena: Podloga od betona ili košuljica mora biti premazana ili izravnata kako bi se dobila ravna površina. Neravnine utiču na debljinu sloja a samim tim i na provodljivost.

Obratiti se Sika® Tehničkoj službi za dodatne informacije o proizvodima za izravnjavanje i saniranje defekta.

PRIPREMA NECEMENTNIH PODLOGA

Za informacije o pripremi necementnih podloga obratiti se Sika® Tehničkoj službi.

MEŠANJE

1. Mešati komponentu A (smola) približno 10 sekundi pomoću električnog miksera sa jednom lopaticom (300–400 obrtaja u minuti).
2. Dodati komponentu B (učvršćivač) komponenti A. Prebaciti se na električni mikser sa dve lopatice (300–400 obrtaja u minuti, > 700 W).
3. Dok mešate komponente A + B, postepeno dodavati potrebno punjenje ili aggregate. Napomena: Izbegavati preterano mešanje da bi se smanjilo zadržavanje vazduha.
4. Mešati dodatna 2 minuta dok se ne dobije ujednačena mešavina.
5. Da biste obezbedili temeljno mešanje, sipajte materijale u drugu posudu i ponovo mešajte najmanje 1 minut kako biste dobili glatku i ujednačenu mešavinu.
6. Tokom završne faze mešanja sastružite dno i stranice posude ravnom gletericom ili špahtлом.

PRIMENA

VAŽNA NAPOMENA

Zaštita od vlage

Nakon primene treba zaštititi proizvod od stvaranja vlage, kondenzacije i direktnog dodira sa vodom najmanje 24 sata.

VAŽNA NAPOMENA

Bez primene na podlogama sa rastućom vlagom

Ne korisiti na podlogama sa rastućom vlagom.

VAŽNA NAPOMENA

Privremeno grejanje

Ako je potrebno privremeno grejanje, ne koristiti plin, naftu ili parafin ili grejače na fosilna goriva. Oni proizvode velike količine ugljen dioksida i vodene pare, što može negativno uticati na završni sloj.

1. Za grejanje koristiti samo sisteme za grejanje toplim

vazduhom na električni pogon.

VAŽNA NAPOMENA

Udubljenja

Pod određenim uslovima, podno grejanje ili visoka temperatura okruženja u kombinaciji sa visokim opterećenje mogu dovesti do udubljenja u smoli.

VAŽNA NAPOMENA

Privremena barijera za vlagu

Ako je sadržaj vlage u podlozi izmeren pomoću CM metode > 4% po težini, naneti privremenu barijeru za vlagu koja sadrži u sebi Sikafloor® EpoCem®.

1. Obratiti se Sika Tehničkoj službi za više informacija.
HABAJUĆI SLOJ (HORIZONTALNE POVRŠINE)

Preduslovi

VAŽNA NAPOMENA Ne mešati prajmer. Provodni osnovni premaz je nanesen, osušio se i u potpunosti je suv na dodir.

1. Sipati pomešani proizvod na površinu. Napomena: Potrošnja je navedena u odeljku Podaci o primeni.
2. Ravnomerno naneti proizvod na površinu nazubljenom gletericom.
3. Okrenite nazubljenu gletericu na ravnu stranu i izgladite površinu da bi se dobio estetski viši stepen završne obrade.
4. Predite igličastim valjkom preko površine u dva pravca pod pravim uglom.

HABAJUĆI SLOJ (VERTIKALNE POVRŠINE)

1. Ravnomerno naneti proizvod na površinu pomoću gleterice.
2. Postavite ploče za uzemljenje.
3. Naneti provodljivi sloj.
4. Ravnomerno naneti drugi sloj proizvoda na površinu pomoću gleterice.

HABAJUĆI SLOJ OTPORAN NA KLIZANJE

Preduslovi

VAŽNA NAPOMENA Ne mešati prajmer. Provodni osnovni premaz je nanesen, osušio se i u potpunosti je suv na dodir.

1. Sipati pomešani proizvod na površinu. Napomena: Potrošnja je navedena u odeljku Podaci o primeni.
2. Ravnomerno naneti proizvod na površinu nazubljenom gletericom.
3. Površinu posuti silicijum karbidom kako je navedeno u odeljku Potrošnja.
4. Nakon što se u potpunosti osuši, počistiti višak silicijum karbida. Napomena: Površinu je potrebno usisati.

ČIŠĆENJE ALATA / OPREME

Očistiti sav alat i opremu za nanošenje koristeći rastvarač Sika® Thinner C odmah nakon upotrebe.

Očvrsli materijal može da se ukloni isključivo mehaničkim putem.

ODRŽAVANJE

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1

22310 Šimanovci

Srbija

Tel: +381 22 2155 777

www.sika.rs

Za održavanje izgleda poda nakon nanošenja, proliveni proizvod se mora odmah ukloniti i redovno čistiti pomoću rotirajuće četke, mehaničkih čistača, mašina za pranje podova, opreme za pranje pod visokim pritiskom, kao i uz tehnike pranja i usisavanja koristeći odgovarajuće deterdžente i vosak. Pogledati Sika Metodologiju izvođenja radova: Sikafloor®-Režim čišćenja.

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikanim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Tehnički list

Sikafloor®-381 ECF

Jul 2024, Verzija 03.01

020811020020000053

Sikafloor-381ECF-sr-RS-(07-2024)-3-1.pdf

BUILDING TRUST

