

TEHNIČKI LIST

Sika® Primer-21 W

Prajmer na bazi epoksidne smole namenjen za pripremu neupijajućih podloga

OPIS PROIZVODA

Sika® Primer-21 W je osnovni premaz na bazi epoksidnih smola, punila i specijalnih aditiva u vodenoj disperziji koji se koristi kao prajmer sloj ili vezni most za nekoliko vrsta podloga.

UPOTREBA

- Obrada upijajućih ili manje upijajućih površina, kao što su: beton, cementne košuljice, gips, gipsane ploče, anhidritne podlove, drvo i iverica pre nanošenja lepkova, maltera ili cementnih samorazlivajućih masa;
- Za nanošenje lepkova klase C2 (EN 12004) na neupijajuće podlove, kao što su: keramičke pločice (glazirana opeka, obloge od poliranog kamena itd.), epoksidni premazi, materijali od kamena, PVC, linoleum.

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Osnovni premaz na bazi epoksidnih smola
- Prajmerisanje upijajućih površina
- Prajmerisanje neupijajućih površina pre ugradnje lepkova klase C2 (EN 12004)

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijačka osnova / baza	Osnovni premaz na bazi epoksidnih smola
Pakovanje	Kante 2 kg i 5 kg
Izgled / Boja	Svetlo plava tečnost
Rok trajanja	6 meseci od datuma proizvodnje
Uslovi skladištenja	Skladištitи u originalnoj ambalaži, u suvoj sredini, zaštićeno od mraza i visokih temperatura.

INFORMACIJE O PRIMENI

Potrošnja	100-150 g/m ² u zavisnosti od upijanja podloge	
Temperatura vazduha	+5 °C min. / +35 °C max.	
Temperatura podloge	+5 °C min. / +35 °C max.	
Vreme čekanja / Nanošenje sledećih slojeva	Najčešće	1–3 sata ¹
	Prosek	2 sata
	Maksimalno	24 sata
	1. Nakon nanošenja, proizvod ne sme biti lepljiv na dodir. Usled visokih temperatura naznačeni vremenski periodi se smanjuju, a usled niskih temperatura se povećavaju.	

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Korisnici mogu naći informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda u najnovijem Bezbednosnom listu koji sadrži fizičke, ekološke, toksikološke i druge bezbednosne podatke.

NEDOSTACI / OGRANIČENJA

Ne koristiti za učvršćivanje cementnih podloga.

Ne koristiti Sika® Primer-21 W:

- Na metalu, betonskim blokovima,
- Na podlogama izloženim kapilarnoj vlazi,
- Na vlažnim podlogama
- Spolja

UPUTSTVA ZA PRIMENU

KVALITET PODLOGE / PRETHODNI TRETMAN (PRIPREMA)

- Sika® Primer-21 W se nanosi na upijajuće i neupijajuće podlove, kao što su: stare keramičke pločice, drvo, PVC, linoleum, podlove na bazi cementa, gipsane i anhidritne podlove, gipsane ploče. Stari premazi na bazi epoksidne smole moraju biti dobro odmašćeni ili sačmareni pre nanošenja Sika® Primer-21 W.
- Površine na bazi gipsa moraju imati zaostalu vlagu nižu od 0,5% pre nanošenja Sika® Primer-21 W.

PRIMENA

- Pakovanje dobro protresite pre upotrebe proizvoda. Sika® Primer-21 W nanesite u samo jednom sloju pomoću četke, ravne četke ili valjka dok potpuno ne pokrijete površinu. Neobrađene površine su uočljive zbog svetlo plave boje proizvoda.
- Sika® Primer-21 W razblažiti vodom, maksimalno 1:1, pre nanošenja na upijajuće podlove.

ČIŠĆENJE ALATA / OPREME

Vodom očistiti sav alat i opremu za nanošenje odmah nakon upotrebe. Očvrsli materijal se može ukloniti samo mehanički.

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Tel: +381 22 2155 777
www.sikas.rs

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene poružbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.